



TECHNISCHES MERKBLATT



*bei einer Ergiebigkeit von XX m² / Lt.
Qualität nach EN 13300

FARBTON

WEISS

KORN

0,5 MM

VERBRAUCH

~ 2,5 M² / KG.

TROCKNUNG

~ 24 STD.



GEBINDE-GRÖSSE

18 KG.

★ HIGHLIGHTS:

- + Gebrauchsfertiger Lehm-Streichputz
- + Mit natürlichem Lehm
- + Wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitshaushalt
- + Verleiht eine natürliche Struktur
- + Unterstützt ein gesundes Raumklima
- + Abriebbeständig
- + Spannungsarm
- + Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei

✓ GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

- Gipsputz
- Kalkputz
- Zementputz
- Lehmputz
- Mauerwerk
- Beton
- Fest haftende Dispersions- und Mineralfarbenanstriche

Untergrund-Gegebenheiten:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag- & saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 5°C für Material und Umluft betragen. Bei Bedarf Untergrund mit VitaAktiv grundieren.



RICHTIGE VERARBEITUNG:

- Untergrund prüfen
- VitaPutz gut aufrühren
- Probeanstrich durchführen
- Als Grundanstrich mit bis zu 10% Wasser verdünnbar
- Als Deckanstrich unverdünnt verarbeiten
- Auftrag mit Rolle, Bürste oder Flächenstreicher

Hinweise:

VitaPutz kann mit VitaLehm oder VitaSol überstrichen werden.

TROCKNUNG:



~ 24 Std.
Je nach Umgebungsbedingungen
und Untergrund.

ENTSORGUNG & SONSTIGES:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüssel: Österreich: 57303
Deutschland: 080112

- sd-Wert: 0,015
- pH-Wert: 7-9

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/a Wb) = 30 g/l. (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinon,
Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Allergiker-Info Deutschland: 0800 1000703
Allergiker-Info Österreich: +43 316 931223

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Gebinde gut
verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 3
Jahre ab Herstellungsdatum (ungeöffnet, bei sachgemäßer Lage-
rung).

WAS BEDEUTET DAS?

DIE EU SCHREIBT VOR, DASS IN VITAPUTZ 30 GRAMM PRO LITER LÖSEMittel
ENTHALTEN SEIN DARF. DIESER WERT IST NICHT GESUNDHEITSSCHÄDLICH.

VITAPUTZ IST MIT 1 GRAMM PRO LITER WEIT UNTER DER EU-VORGABE.
DAS ENTHALTENE LÖSEMittel MACHT DIE FARBE ÜBRIGENS HALTBAR UND
GARANTIERTE OPTIMALE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN.




INHALTSSTOFFE

- Wasser
- Lehm
- Marmormehl
- Silikate
- Mineralisches Weisspigment
- Modifiziertes Pflanzenöl
- Cellulosefasern

VITACOLOR NUTZT DIE NATÜRLICHE KRAFT VON MUTTER NATUR, DIE IN MINERALIEN UND SILIKATEN, KALK, LEHM UND SONNENBLUMEN STECKT. IN DER NATÜRLICHEN HERKUNFT DER ROHSTOFFE IST DAS GEHEIMNIS DER HOHEN NATÜRLICHKEIT UND GESUNDHEITS-VERTRÄGLICHKEIT DER VITACOLOR-PRODUKTE VERWURZELT - BEI GLEICHZEITIG AUSGEZEICHNETEN FUNKTIONALEN EIGENSCHAFTEN.

18 KG.



 JEDES VITACOLOR-PRODUKT UNTERLIEGT STRENGSTEN QUALITÄTSKONTROLLEN, WIRD MIT NEUESTEN MESSTECHNIKEN AUF SEINE GESUNDHEITSVERTRÄGLICHKEIT GEPRÜFT UND MIT VIEL LIEBE ZUM DETAIL HERGESTELLT.

MEHR ZUM THEMA
FARBE & GESUNDHEIT:



Seite 3 von 3
Technisches Merkblatt vom 1. April 2017



VitaColor – die Gesundfarbe e.U.
Ägydigasse 18, A-8020Graz

Vertrieb Deutschland:
PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden



Alle technischen Merkblätter von VitaColor – die Gesundfarbe basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Die technischen Merkblätter bieten eine Grundlage, gehen jedoch nicht auf ein einzelnes Objekt, baustellenspezifische Besonderheiten, regionale oder nationale Standards oder Vorschriften ein, sondern dienen lediglich als Verarbeitungsempfehlung. Bitte prüfen Sie vorab das Produkt auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck.